

BANDĂ DE OȚEL ZINCATĂ TERMIC “BAZIT”[®]



CERTIFICĂRI, AGREMENTĂRI:

TÜV: *Calitate; Mediu; Sănătate și Securitate Ocupațională*
 AFER; ICECON CERT;

Norme de fabricație:

- bandă de oțel zincată termic conform: S T F 201/2015; SR EN 62561-2/2013
- mod de livrare: role
- aderență conform SR EN 62561-1/2013
- grosimea stratului de zinc Z500 și Z300 la cererea clientului
- verificarea grosimii stratului de zinc, conform SR EN ISO 2178/2016, SR EN ISO 1461/2009 SR EN ISO 1460/2002
- calitatea oțelului: S235JR, conform SR EN 10025-2/2004, SR EN 10111/2008
- toleranțe dimensionale admise, conform SR EN 10051/2011 și SR EN 10111/2008
- greutatea rolerilor 50 kg sau conform cerinței (acceptului) beneficiarului
- baloți de 1 to/palet, sau conform cerinței (acceptului) beneficiarului
- margini rotunjite (bordurate)

↓ CARACTERISTICI TEHNICE ↓

“BAZIT”[®] bandă de oțel zincată termic Z 500=mediu 70 microni sau Z 300=mediu 42 microni

Dimensiuni	Kg/ml	Lungime (m) aprox.	Greutate rolă (kg) ±1 kg
40x4	1,30	38	50
30x3,5	0,82	61	50
30x3	0,74	67	50
60x5	2,36	21	50
50x5	2,00	25	50
40x5	1,60	30	50
50x4	1,60	30	50
30x4	1,00	51	50
25x4	0,80	61	50
40x3	1,00	51	50
25x3	0,60	81	50
20x3	0,50	100	50
30x2	0,47	107	50
20x2	0,32	156	50

