

BANDĂ ZINCATĂ "BAZIT®"



STANDARDE DE FABRICAȚIE:

- Bandă de oțel zincată termic conform SR EN 62561-2/2018
- Calitate de oțel S235JR, conform SR EN 10025-2/2004; SR EN 10111/2008
- Verificarea aderenței conform SR EN 50164-2/2009
- Verificarea stratului de zinc conform: SR EN ISO 1461/2002; SR EN ISO 1460/2002; SR EN 2178/1998
- Toleranță dimensională conform SR EN 10051+A1/2000
- Strat de zinc Z 300 și Z 500 conform solicitării clientului
- Mod de livrare: în inele
- Greutate inel - 50 kg sau conform solicitării clientului
- Baloți de 1 to/palet sau conform cerinței clientului
- Margini rotunjite.

DETALII TEHNICE

„BAZIT” bandă de oțel zincată termic

Z 500 = mediu 70 microni sau Z 300 = mediu 42 microni

Dim.(mm)	Kg/ml	lungime (m) cca.	Greutatea inelului (kg) ±1kg
40x4	1,30	38	50
30x3,5	0,82	61	50
30x3	0,74	67	50
60x5	2,36	21	50
50x5	2,00	25	50
40x5	1,60	30	50
50x4	1,60	30	50
30x4	1,00	51	50
25x4	0,80	61	50
40x3	1,00	51	50
25x3	0,60	81	50
20x3	0,50	100	50
30x2	0,47	107	50
20x2	0,32	156	50

CERTIFICĂRI

- **TÜV:** Calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională
- **ICECON:** Certificare produse

